

UL94 HB

AUTOCERTIFICAZIONE MODULI FOTOVOLTAICI INVISIBLE SOLAR

Con la presente autocertificazione si dichiara che i prodotti Invisible Solar di Dyaqua srls , composti da resine epossidiche, hanno superato la prova di infiammabilità UL94 HB.

Secondo la normativa UL94, il materiale è classificato HB quando un provino con spessore 3 mm brucia ad una velocità massima di 76 mm al minuto.

Il provino di materiale plastico spesso 3 mm testato da Dyaqua, montato orizzontalmente ed investito dalla fiamma di un Bunsen per 30 secondi conformemente alle istruzioni del test, ha bruciato ad una velocità pari ad 8 mm al minuto per poi estinguersi.